

試驗報告



報告編號：TB-22-05106

C-22-11011

頁數：1 OF 1

報告日期：111年09月27日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：彰美興業股份有限公司
 地址：彰化縣大村鄉中正西路323巷32號
 供料廠商：彰美興業股份有限公司
 樣品名稱：E1級貼面粒片板
 送驗人員：彰美興業股份有限公司-陳筠萱
 收件日期：111年09月15日
 試驗日期：111年09月15日~111年09月27日
 備註：1.以上資料(樣品名稱、送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、
 收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製



試驗結果：

試驗項目	試驗結果	方法偵測極限(MDL)	試驗方法
甲醛釋出量-最大值 (mg/L)	1.4	0.05	CNS 2215(2012)
甲醛釋出量-平均值 (mg/L)	1.4	0.05	

- 註： 1.試驗樣品厚度為 18.1 mm
- 2.試驗結果若低於方法偵測極限值(MDL)之測定值以"N.D."表示；
 若高於方法偵測極限值(MDL)，但低於定量極限值(QDL)時，以"< 0.2"表示，
 並括號註明其實測值
- # 3.CNS 2215(2012)規定甲醛釋出量 F₁規範值為最大值 0.4 mg/L以下，平均值 0.3 mg/L以下
 F₂規範值為最大值 0.7 mg/L以下，平均值 0.5 mg/L以下
 F₃規範值為最大值 2.1 mg/L以下，平均值 1.5 mg/L以下
- 4.N.D. = Not Detected / 未檢出
- 5.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

報告簽署人

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準